

10/018708

日本国特許庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

15.06.00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年 8月24日

出願番号

Application Number:

平成11年特許願第237509号

出願人

Applicant (s):

イビデン株式会社


PRIORITY  
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 7月21日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3057473

【書類名】 特許願

【整理番号】 P991045

【提出日】 平成11年 8月24日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C04B 38/00

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方 1 の 1 イビデン 株式  
会社 大垣北工場 内

【氏名】 辻 昌宏

【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方 1 の 1 イビデン 株式  
会社 大垣北工場 内

【氏名】 馬嶋 一隆

【特許出願人】

【識別番号】 000000158

【氏名又は名称】 イビデン 株式会社

【代理人】

【識別番号】 100068755

【住所又は居所】 岐阜市大宮町 2 丁目 1 2 番地の 1

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 博宣

【電話番号】 058-265-1810

【選任した代理人】

【識別番号】 100105957

【住所又は居所】 東京都渋谷区代々木二丁目 1 0 番 4 号 新宿辻ビル 8  
階

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 誠

【電話番号】 03-5365-3057

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002956

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9720908

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ウェハ研磨装置用テーブル

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ウェハ研磨装置を構成しているウェハ保持プレートの保持面に保持されている半導体ウェハが摺接される研磨面をその上部に有するテーブルにおいて、ヤング率が  $1.0 \text{ kg/cm}^2 (\times 10^6)$  以上のテーブル形成用材料を用いて形成されたウェハ研磨装置用テーブル。

【請求項 2】

前記テーブル形成用材料は、セラミックスであることを特徴とする請求項 1 に記載のウェハ研磨装置用テーブル。

【請求項 3】

前記テーブル形成用材料は、炭化珪素焼結体であることを特徴とする請求項 1 に記載のウェハ研磨装置用テーブル。

【請求項 4】

前記炭化珪素焼結体は緻密体であることを特徴とする請求項 3 に記載のウェハ研磨装置用テーブル。

【請求項 5】

前記炭化珪素焼結体のヤング率は  $1.0 \sim 5.0 \text{ kg/cm}^2 (\times 10^6)$  であることを特徴とする請求項 4 に記載のウェハ研磨装置用テーブル。

【請求項 6】

複数枚のセラミックス製基材を積層してなる積層構造物の上部に、ウェハ研磨装置を構成しているウェハ保持プレートの保持面に保持されている半導体ウェハが摺接される研磨面を有するテーブルにおいて、前記セラミックス製基材のヤング率が  $1.0 \text{ kg/cm}^2 (\times 10^6)$  以上であるウェハ研磨装置用テーブル。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ウェハ研磨装置用テーブルに関するものである。

## 【 0 0 0 2 】

## 【従来の技術】

一般的に、鏡面を有するミラーウェハは、単結晶シリコンのインゴットを薄くスライスした後、それをラッピング工程及びポリッシング工程を経て研磨することにより得ることができる。特にラッピング工程後かつポリッシング工程前にエピタキシャル成長層形成工程を行った場合には、エピタキシャルウェハと呼ばれるものを得ることができる。そして、これらのベアウェハに対しては、続くウェハ処理工程において酸化、エッチング、不純物拡散等の各種工程が繰り返して行われ、最終的に半導体デバイスが製造されるようになっている。

## 【 0 0 0 3 】

上記の一連の工程においては、半導体ウェハのデバイス形成面を何らかの手段を用いて研磨する必要がある。そこで、従来から各種のウェハ研磨装置（ラッピングマシンやポリッシングマシン等）が提案されるに至っている。

## 【 0 0 0 4 】

通常のウェハ研磨装置は、テーブル、プッシュプレート、冷却ジャケット等を備えている。ステンレス等からなるテーブルは、冷却ジャケットの上部に固定されている。冷却ジャケット内に設けられた流路には冷却水が循環される。プッシュプレートの保持面には、半導体ウェハが熱可塑性ワックスを用いて貼付けられる。回転するプッシュプレートに保持された半導体ウェハは、テーブルの研磨面に対して上方から押し付けられる。その結果、研磨面に半導体ウェハが摺接し、ウェハの片側面が均一に研磨される。そして、このときウェハに発生した熱は、テーブルを介して冷却ジャケットに伝導し、かつ流路を循環する冷却水により装置の外部に持ち去られる。

## 【 0 0 0 5 】

## 【発明が解決しようとする課題】

ところが、使用時においてテーブルの研磨面にはプッシュプレートによって押圧力が加えられるため、テーブルが全体的に撓んでしまうおそれがある。すると、研磨面の平坦性の悪化に伴って、高い精度で研磨することができなくなり、ウェハの平坦度も低下する。なお、このような撓みは大口径用のテーブルになるほ

ど顕著になるものと予想される。従って、ウェハの高品質化・大口径化を実現するうえでは、何らかの撓み防止策を講じておくことが不可欠となる。

【0006】

本発明は上記の課題を解決するためなされたものであり、その目的は、研磨面の平坦性を維持できるため、半導体ウェハの大口径化・高品質化に対応可能なウェハ研磨装置用テーブルを提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明では、ウェハ研磨装置を構成しているウェハ保持プレートの保持面に保持されている半導体ウェハが摺接される研磨面をその上部に有するテーブルにおいて、ヤング率が $1.0 \text{ kg/cm}^2$  ( $\times 10^6$ ) 以上のテーブル形成用材料を用いて形成されたウェハ研磨装置用テーブルをその要旨とする。

【0008】

請求項2に記載の発明は、請求項1において、前記テーブル形成用材料は、セラミックスであるとした。

請求項3に記載の発明は、請求項1において、前記テーブル形成用材料は、炭化珪素焼結体であるとした。

【0009】

請求項4に記載の発明は、請求項3において、前記炭化珪素焼結体は緻密体であるとした。

請求項5に記載の発明は、請求項4において、前記炭化珪素焼結体のヤング率は $1.0 \sim 5.0 \text{ kg/cm}^2$  ( $\times 10^6$ ) であるとした。

【0010】

請求項6に記載の発明では、複数枚のセラミックス製基材を積層してなる積層構造物の上部に、ウェハ研磨装置を構成しているウェハ保持プレートの保持面に保持されている半導体ウェハが摺接される研磨面を有するテーブルにおいて、前記セラミックス製基材のヤング率が $1.0 \text{ kg/cm}^2$  ( $\times 10^6$ ) 以上であるウェハ研磨装置用テーブルをその要旨とする。

## 【 0 0 1 1 】

以下、本発明の「作用」について説明する。

請求項 1 ～ 6 に記載の発明によると、ヤング率の高い材料を用いて形成されたテーブルには、好適な剛性が付与されている。このため、使用時において研磨面に押圧力が加わったとしても、テーブルが全体的に撓んで変形するようなことがない。従って、研磨面の平坦性が維持される結果、高い精度で研磨することが可能となり、得られるウェハの平坦度も向上する。

## 【 0 0 1 2 】

この場合、テーブル形成用材料をセラミックスにすることがよい。セラミックスは金属等に比べ概して剛性に優れるとともに、耐熱性や耐摩耗性にも優れているからである。また、セラミックスのなかでも炭化珪素焼結体、特に炭化珪素焼結体の緻密体を、テーブル形成用材料として用いることがよい。このような炭化珪素焼結体は、熱伝導性、耐熱性、耐熱衝撃性、耐摩耗性、剛性等のいずれについても優れているからである。

## 【 0 0 1 3 】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明を具体化した一実施形態のウェハ研磨装置 1 を図 1，図 2 に基づき詳細に説明する。

## 【 0 0 1 4 】

図 1 には、本実施形態のウェハ研磨装置 1 が概略的に示されている。同ウェハ研磨装置 1 を構成しているテーブル 2 は円盤状である。テーブル 2 の上面は、半導体ウェハ 5 を研磨するための研磨面 2 a になっている。この研磨面 2 a には図示しない研磨クロスが貼り付けられている。本実施形態のテーブル 2 は、冷却ジャケットを用いることなく、円柱状をした回転軸 4 の上端面に対して水平にかつ直接的に固定されている。従って、回転軸 4 を回転駆動させると、その回転軸 4 とともにテーブル 2 が一体的に回転する。

## 【 0 0 1 5 】

図 1 に示されるように、このウェハ研磨装置 1 は、複数（図 1 では図示の便宜上 2 つ）のウェハ保持プレート 6 を備えている。プレート 6 の形成材料としては

、例えばガラスや、アルミナ等のセラミックス材料や、ステンレス等の金属材料などが採用される。各ウェハ保持プレート 6 の片側面（非保持面 6 b）の中心部には、プッシャ棒 7 が固定されている。各プッシャ棒 7 はテーブル 2 の上方に位置するとともに、図示しない駆動手段に連結されている。各プッシャ棒 7 は各ウェハ保持プレート 6 を水平に支持している。このとき、保持面 6 a はテーブル 2 の研磨面 2 a に対向した状態となる。また、各プッシャ棒 7 はウェハ保持プレート 6 とともに回転することができるばかりでなく、所定範囲だけ上下動することができる。プレート 6 側を上下動させる方式に代え、テーブル 2 側を上下動させる構造を採用しても構わない。ウェハ保持プレート 6 の保持面 6 a には、シリコンからなる半導体ウェハ 5 が例えば熱可塑性ワックス等を用いて貼着される。半導体ウェハ 5 は、保持面 6 a に対して真空引きによりまたは静電的に吸着されてもよい。このとき、半導体ウェハ 5 における被研磨面 5 a は、テーブル 2 の研磨面 2 a 側を向いている必要がある。

#### 【0016】

この装置 1 がラッピングマシン、即ちベアウェハプロセスにおけるスライス工程を経たものに対する研磨を行う装置である場合、ウェハ保持プレート 6 は以下のようなものであることがよい。即ち、前記プレート 6 は、研磨面 2 a に対して所定の押圧力を印加した状態で半導体ウェハ 5 を摺接させるものであることがよい。このようなウェハ保持プレート 6（つまりプッシャプレート）により押圧力を印加しても、エピタキシャル成長層が形成されていないことから、同層の剥離を心配する必要がないからである。この装置 1 がミラーウェハ製造用のポリッシングマシン、即ち前記ラッピング工程を経たものに対してエピタキシャル成長工程を実施することなく研磨を行う装置である場合も、同様である。

#### 【0017】

一方、この装置 1 がエピタキシャルウェハ製造用のポリッシングマシン、即ち前記ラッピング工程を経たものに対してエピタキシャル成長工程を実施したうえで研磨を行う装置である場合には、プレート 6 は以下のようなものであることがよい。即ち、プレート 6 は、研磨面 2 a に対して押圧力を殆ど印加しない状態で半導体ウェハ 5 を摺接させるものであることがよい。シリコンエピタキシャル成



長層は、単結晶シリコンと比べて剥離しやすいからである。この装置 1 が各種膜形成工程後にケミカルメカニカルポリッシング (CMP) を行うためのマシンである場合も、基本的には同様である。

#### 【0018】

次に、テーブル 2 の構成について詳細に説明する。

図 1、図 2 に示されるように、本実施形態のテーブル 2 は、複数枚（ここでは 2 枚）の基材 11A、11B を材料とし、それらを積層してなる積層セラミックス構造体である。2 枚の基材 11A、11B のうち上側のもの（上側基材 11A）の底面には、流体流路である冷却用水路 12 の一部を構成する溝 13 が所定パターン状に形成されている。一方、下側基材 11B のほうには、このような溝 13 は特に形成されていない。2 枚の基材 11A、11B 同士は、金属系接着層としてのろう材層 14 を介して互いに接合されることにより、一体化されている。その結果、基材 11A、11B の接合界面に前記水路 12 が形成される。下側基材 11B の略中心部は、貫通孔 15 が形成されている。これらの貫通孔 15 は、回転軸 4 内に設けられた流路 4a と、前記水路 12 とを連通させている。

#### 【0019】

各々の基材 11A、11B を構成しているセラミックス材料は、珪化物セラミックスまたは炭化物セラミックスであることがよい。特に本実施形態においては、上記セラミックス材料として、炭化珪素粉末を出発材料とする炭化珪素焼結体 (SiC 焼結体) の緻密体を選択している。従って、本実施形態では、2 枚の基材 11A、11B の両方について同種のセラミックス材料が用いられていることになる。なお、前記炭化珪素焼結体は、上記セラミックスのなかでも、とりわけ熱伝導性、耐熱性、耐熱衝撃性、耐摩耗性、剛性等に優れている点で好ましい。

#### 【0020】

両基材 11A、11B のヤング率は、 $1.0 \text{ kg/cm}^2 (\times 10^6)$  以上であることが必要であり、具体的には  $1.0 \sim 10.0 \text{ kg/cm}^2 (\times 10^6)$  であることが望ましく、 $1.0 \sim 5.0 \text{ kg/cm}^2 (\times 10^6)$  であることが特に望ましい。ヤング率が上記値よりも小さいと、テーブル 2 に十分な剛性を付与することができないからである。逆に、ヤング率は大きいほど好適である反面、 $10.0 \text{ kg/cm}^2$

( $\times 10^6$ ) を超えるものについては、安価かつ安定的な材料供給が難しくなるおそれがある。

#### 【0021】

また、上側基材 1 1 A の厚さは、下側基材 1 1 B の厚さよりも薄くなっている。これにより、上側基材 1 1 A の熱抵抗は、下側基材 1 1 B の熱抵抗よりも確実に小さくなる。本実施形態において、上側基材 1 1 A の厚さは 3 mm ～ 20 mm に設定されている。下側基材 1 1 B の厚さは 10 mm ～ 50 mm に設定されている。

#### 【0022】

上記炭化珪素粉末としては、 $\alpha$  型炭化珪素粉末、 $\beta$  型炭化珪素粉末、非晶質炭化珪素粉末等が用いられる。この場合、一種の粉末のみを単独で用いてもよいほか、2 種以上の粉末を組み合わせ（ $\alpha$  型 +  $\beta$  型、 $\alpha$  型 + 非晶質、 $\beta$  型 + 非晶質、 $\alpha$  型 +  $\beta$  型 + 非晶質、のいずれかの組み合わせで）用いてもよい。なお、 $\beta$  型炭化珪素粉末を用いて作製された焼結体は、他のタイプの炭化珪素粉末を用いて作製された焼結体に比べて、多くの大型板状結晶を含んでいる。従って、緻密体を得たいような場合には、焼結体における結晶粒子の粒界が少なくなり、熱伝導性に特に優れたものとすることができる。

#### 【0023】

炭化珪素焼結体製の上側基材 1 1 A の熱伝導率は 40 W/mK 以上であることがよく、さらには 80 W/mK ～ 300 W/mK であることが望ましい。熱伝導率が小さすぎると焼結体内に温度バラツキが生じやすくなり、半導体ウェハ 5 の大口径化・高品質化を妨げる原因となるからである。逆に、熱伝導率は大いほど好適である反面、300 W/mK を超えるものについては、安価かつ安定的な材料供給が難しくなるからである。なお、下側基材 1 1 B の熱伝導率は 5 W/mK 以上であることがよく、さらには 10 W/mK ～ 80 W/mK であることが望ましい。その理由は、冷却用水路 1 2 にて構成される冷却部よりも下の放熱を防止することにより、研磨面 2 a の温度制御をしやすくするためである。

#### 【0024】

ロウ材層 1 4 は、チタンを含むロウ材を用いて形成されたものであることがよ

い。炭化珪素焼結体を基材 11A, 11B として選択したとき、チタンを含むロウ材を用いることにより、ロウ材層 14 に高い熱伝導率を確保しながら高い接合強度を得ることが可能だからである。なお、チタンはロウ付け時に焼結体の気孔内に拡散しやすいため、現時点ではこの性質が接合強度向上をもたらす主要因であると考えられている。

#### 【0025】

本実施形態では、基材 11A, 11B 同士の接合に際して Ti-Ag-Cu (チタン-銀-銅) 系のロウ材を用いている。このロウ材におけるチタンの含有量は 0.1 重量%~10 重量%程度であり、その溶融温度は約 850℃である。また、ロウ材層 14 の厚さは 10 μm~50 μm 程度に設定されることがよい。

#### 【0026】

水路 12 の一部を構成する溝 13 は、上側基材 11A の底面を砥石を用いて研削加工することにより形成された研削溝である。溝 13 は、研削加工により形成されたもののみならず、例えばサンドブラスト等のような噴射加工により形成されたものでもよい。溝 13 の深さは 3 mm~10 mm 程度に、幅は 5 mm~20 mm 程度にそれぞれ設定されることがよい。

#### 【0027】

ここで、テーブル 2 を製造する手順を簡単に説明する。

まず、炭化珪素粉末に少量の焼結助剤を添加したものを均一に混合する。焼結助剤としては、ほう素及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、炭素などが選択される。この種の焼結助剤が少量添加されていると、炭化珪素の結晶成長速度が増加し、焼結体の緻密化・高熱伝導化につながるからである。

#### 【0028】

次いで、上記混合物を材料として用いて金型成形を行うことにより、円盤状の成形体を作製する。さらに、この成形体を 1800℃~2400℃の温度範囲内で焼成することにより、炭化珪素焼結体製の基材 11A, 11B を 2 枚作製する。この場合において焼成温度が低すぎると、結晶粒径を大きくすることが困難となるばかりでなく、焼結体中に多くの気孔が残ってしまう。逆に焼成温度が高すぎると、炭化珪素の分解が始まる結果、焼結体の強度低下を来してしまう。

## 【 0 0 2 9 】

続いて、上側基材 1 1 A の底面を砥石を用いて研削加工することにより、同面のほぼ全域に所定幅・所定深さの溝 1 3 を形成する。さらに、2 枚の基材 1 1 A , 1 1 B 間に適量のロウ材を配置した状態で、両者 1 1 A , 1 1 B を積層する。このような状態で 2 枚の基材 1 1 A , 1 1 B を加熱し、基材 1 1 A , 1 1 B 同士をロウ付けする。そして最後に、上側基材 1 1 A の表面を研磨加工することにより、半導体ウェハ 5 の研磨に適した面粗度の研磨面 2 a を形成する。このような表面研磨工程は、接着工程または溝加工工程の前に実施されてもよい。本実施形態のテーブル 2 は、以上の手順を経て完成する。

以下、本実施形態をより具体化した実施例を紹介する。

## 〔実施例〕

9 4 . 6 重量%の  $\beta$  型結晶を含む炭化珪素粉末として、イビデン株式会社製「ベータランダム（商品名）」を用いた。この炭化珪素粉末は、 $1.3 \mu\text{m}$  という結晶粒径の平均値を有し、かつ 1 . 5 重量%のほう素及び 3 . 6 重量%の遊離炭素を含有していた。

## 【 0 0 3 0 】

まず、この炭化珪素粉末 1 0 0 重量部に対し、ポリビニルアルコール 5 重量部、水 3 0 0 重量部を配合した後、ボールミル中にて 5 時間混合することにより、均一な混合物を得た。この混合物を所定時間乾燥して水分をある程度除去した後、その乾燥混合物を適量採取しかつ顆粒化した。次いで、前記混合物の顆粒を、金属製押し型を用いて  $50 \text{ kg} / \text{cm}^2$  のプレス圧力で成形した。得られた 2 枚の円盤状の生成形体の密度は  $1.2 \text{ g} / \text{cm}^3$  であった。

## 【 0 0 3 1 】

次いで、外気を遮断することができる黒鉛製ルツボに前記生成形体を装入し、タンマン型焼成炉を使用してその焼成を行なった。焼成は 1 気圧のアルゴンガス雰囲気中において実施した。また、焼成時においては  $10^\circ\text{C} / \text{分}$  の昇温速度で最高温度である  $2300^\circ\text{C}$  まで加熱し、その後はその温度で 2 時間保持することとした。得られた 2 枚の基材 1 1 A , 1 1 B を観察してみたところ、板状結晶が多方向に絡み合った極めて緻密な三次元網目構造を呈していた。基材 1 1 A , 1 1

Bの密度は $3.1 \text{ g/cm}^3$ 、熱伝導率は $150 \text{ W/mK}$ 、ヤング率は $3.5 \text{ kg/cm}^2 (\times 10^6)$ であった。含有しているほう素は0.4重量%、遊離炭素は1.8重量%であった。ここでは、基材11A、11Bの寸法を、直径600mm、厚さ5mmに設定した。

#### 【0032】

続いて、研削加工によって深さ5mmかつ幅10mmの溝13を上側基材11Aの裏面に形成した後、ロウ付けによって2枚の基材11A、11Bを一体化した。ここではチタンを含む箔状の銀ロウ材を用い、ロウ材層14の厚さを $20 \mu\text{m}$ に設定することとした。

#### 【0033】

ロウ付け工程の後、さらに上側基材11Aの表面に研磨加工を施すことにより、最終的に半導体ウェハ5の研磨に適した面粗度の研磨面2aを有するテーブル2を完成した。

このようにして得られた実施例のテーブル2を上記各種の研磨装置1にセットし、冷却水Wを常時循環させつつ、各種サイズの半導体ウェハ（シリコンウェハ）5の研磨を行なった。その結果、いずれのタイプについても、テーブル2に撓みは全く認められず、研磨面2aの平坦性も確実に維持されていた。

#### 【0034】

そして、各種の研磨装置1による研磨を経て得られたウェハ5の平坦度を調査したところ、 $600 \text{ mm}\phi$ で $2 \mu\text{m}$ 以内に収まっていた。また、 $40^\circ\text{C}$ の温度でのプレート6の平坦度は、 $5 \mu\text{m}$ 以内に収まっていた。勿論、ウェハ5に傷が付くというようなこともなかった。つまり、本実施例のテーブル2を用いた場合、極めて高精度かつ高品質の半導体ウェハ5が得られることがわかった。

#### 【0035】

従って、本実施形態の実施例によれば、以下のような効果を得ることができる。

(1) 上記のごとく、実施例のテーブル2では、ヤング率の高い炭化珪素焼結体の緻密体からなる2枚の基材11A、11Bを形成用材料として構成されている。よって、テーブル2には好適な剛性が付与されている。このため、使用時に

において研磨面 2 a に押圧力が加わったとしても、テーブル 2 が全体的に撓んで変形するようなことがない。従って、研磨面 2 a の平坦性も確実に維持される。その結果、ウェハ 5 を高い精度で研磨することが可能となり、得られるウェハ 5 の平坦度も確実に向上する。以上のことから、半導体ウェハ 5 の大口径化・高品質化に対応可能なテーブル 2 とすることができる。

## 【0036】

(2) 炭化珪素焼結体の緻密体からなる基材 1 1 A, 1 1 B は、上述したとおりテーブル形成用材料として極めて好適な性質を備えている。従って、これを用いたことにより、研磨面 2 a の平坦性をより確実に維持することができる。しかも、テーブル 2 に好適な熱伝導性、耐熱性、耐熱衝撃性、耐摩耗性を付与することができる。勿論、このことは半導体ウェハ 5 の大口径化・高品質化にも寄与する。

## 【0037】

(3) このウェハ研磨装置 1 のテーブル 2 では、炭化珪素製基材 1 1 A, 1 1 B の接合界面に水路 1 2 を形成している。従って、研磨面 2 a 側の熱は、テーブル 2 の内部を伝導し、水路 1 2 内を流れる冷却水 W に確実に受け渡される。よって、冷却ジャケットにテーブル 2 を載せて間接的に冷却を行う従来装置に比べ、熱をテーブル 2 から直接かつ効率よく逃がすことができる。ゆえに、テーブル 2 内の温度バラツキも小さくなる。即ち、テーブル 2 の均熱性が向上し、このことによってもウェハ 5 の高精度加工が可能となる。

## 【0038】

(4) このテーブル 2 では、2 枚の基材 1 1 A, 1 1 B からなる積層構造が採用されている。よって、水路 1 2 となる構造（即ち溝 1 3）をあらかじめ上側基材 1 1 A の裏面に形成した後で、基材 1 1 A, 1 1 B 同士を接合することができる。従って、基材 1 1 A, 1 1 B の界面に水路 1 2 を比較的簡単に形成することができる。よって、テーブル 2 の製造に特に困難を伴うことがないという利点がある。さらに、この構造であると、接合界面に配管構造を追加する必要もないので、構造の複雑化や高コスト化も回避される。

## 【0039】

(5) テーブル 2 を構成する 2 枚の基材 11A, 11B 同士は、ロウ材層 14 を介したロウ付けにより強固に接合されている。そのため、ロウ材層 14 を介在させずに積層した場合とは異なり、接合界面に高い接合強度を確保することができる。また、上記のごとくテーブル 2 に熱応力が発生しにくくなることで、接合界面におけるクラック破壊も確実に回避される。従って、破壊しにくい高強度のテーブル 2 とすることができる。また、クラックによる破壊が回避される結果、接合界面からの水漏れも未然に防止することができる。

【0040】

なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。

- ・ 2 層構造をなす実施形態のテーブル 2 に代えて、3 層構造をなすテーブルに具体化してもよい。勿論、4 層以上の積層構造にしても構わない。なお、水路 12 は必須の構成ではないので、これを省略した場合には、テーブルを単層構造（即ち非積層構造）にしても差し支えない。

【0041】

- ・ 溝 13 は実施形態のように上側基材 11A のみに形成されていてもよいほか、下側基材 11B のみに形成されていてもよく、さらには両方の基材 11A, 11B に形成されていてもよい。

【0042】

- ・ 実施形態においては、炭化珪素焼結体の緻密体を用いて上側基材 11A を形成し、かつ炭化珪素焼結体の多孔質体を用いて下側基材 11B を形成していた。勿論、このような組み合わせに限定されることはなく、例えば炭化珪素焼結体の緻密体を用いて両基材 11A, 11B を形成したり、炭化珪素焼結体の多孔質体を用いて両基材 11A, 11B を形成したりしてもよい。

【0043】

- ・ 炭化珪素以外の珪化物セラミックスとして、例えば窒化珪素 ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ ) やサイアロン等を選択してもよく、炭化珪素以外の炭化物セラミックスとして、例えば炭化ホウ素 ( $\text{B}_4\text{C}$ ) 等を選択してもよい。さらに、この種のセラミックスのみならず、例えばアルミナ等に代表される酸化物セラミックスを用いたり、金属材料を用いたりすることも許容される。もっともこれらの場合においても、

ヤング率が  $1.0 \text{ kg/cm}^2 (\times 10^6)$  以上という条件を満たしている必要がある。

【0044】

次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した実施形態によって把握される技術的思想をその効果とともに以下に列挙する。

(1) 請求項1乃至6のいずれか1つに記載のテーブルを用いた研磨方法であって、前記流体流路に冷却用流体を流しながら、前記テーブルの研磨面に対して前記半導体ウェハを回転させつつ摺接させることにより、前記半導体ウェハの研磨を行うことを特徴とする半導体ウェハの研磨方法。従って、この技術的思想1に記載の発明によれば、研磨時にウェハが熱の悪影響を受けにくくなる結果、ウェハを正確に研磨することが可能となり、大口径・高品質のウェハを得ることができる。

【0045】

(2) 請求項1乃至6のいずれか1つに記載のテーブルを用いた製造方法であって、前記流体流路に冷却用流体を流しながら、前記テーブルの研磨面に対して前記半導体ウェハを回転させつつ摺接させることにより、前記半導体ウェハの研磨を行う工程を、少なくとも含むことを特徴とする半導体ウェハの製造方法。従って、この技術的思想2に記載の発明によれば、研磨時にウェハが熱の悪影響を受けにくくなり、大口径・高品質のウェハを得ることができる。

【0046】

【発明の効果】

以上詳述したように、請求項1～6に記載の発明によれば、研磨面の平坦性を維持できるため、半導体ウェハの大口径化・高品質化に対応可能なウェハ研磨装置用テーブルを提供することができる。

【0047】

請求項3, 4, 5に記載の発明によれば、研磨面の平坦性をより確実に維持することができるに加えて、テーブルに好適な熱伝導性、耐熱性、耐熱衝撃性、耐摩耗性を付与することができる。

【図面の簡単な説明】



【図 1】 本発明を具体化した一実施形態におけるウェハ研磨装置を示す概略図。

【図 2】 実施形態のウェハ研磨装置に用いられるテーブルの要部拡大断面図


。

【符号の説明】


1 …ウェハ研磨装置、 2 …ウェハ研磨装置用テーブル、 2 a …研磨面、 5 …半  
導体ウェハ、 6 …ウェハ保持プレート、 6 a …保持面、 1 1 A, 1 1 B …基材。

【書類名】 図面

【図 1】



【図 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 研磨面の平坦性を維持できるため、半導体ウェハの大口径化・高品質化に対応可能なウェハ研磨装置用テーブルを提供すること。

【解決手段】 ウェハ研磨装置 1 は、テーブル 2 及びウェハ保持プレート 6 を備える。プレート 6 の保持面 6 a に保持されている半導体ウェハ 5 は、テーブル 2 の上部にある研磨面 2 a に摺接される。テーブル 2 は、ヤング率が  $1.0 \text{ kg/cm}^2$  ( $\times 10^6$ ) 以上の材料を用いて形成されている。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 0 1 5 8 ]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 9 日
[変更理由]	新規登録
住 所	岐阜県大垣市神田町 2 丁目 1 番地
氏 名	イビデン株式会社

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**